MAV RED LINE SOLUTIONS

Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-11

(Шпатлевка "ПРОФИ-11")
Для изделий из древесины
ТУ BY 600112981.048 - 2013

- Исправление дефектов
- Отлично шлифуется
- Минимальная усадка в слое до 0,5 мм
- Обладает хорошей адгезией
- Быстросохнущая
- Легко наносится

Краткий обзор

Назначение

Для качественного исправления небольших повреждений и неровностей поверхности столярных изделий (окна, двери, мебель и т. д., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений, перед их последующей окраской. Не является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного шпатлевания столярных изделий.

Свойства

Легко наносится, равномерно заполняет неровности, содержит легкий наполнитель, который играет роль каркаса, не дающего образовываться усадке в слое до 0,5 мм, покрытие не растрескивается. Обладает низким удельным весом по сравнению с обычными шпатлевками, что позволяет при работе использовать меньшее количество материала по массе. Отлично шлифуется, обладает хорошей адгезией к основанию. Быстросохнущая, не содержит вредных для здоровья человека органических растворителей.

Состав

Представляет собой густую вязкую массу, состоящую из смеси наполнителей и вспомогательных добавок в связующем.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания поверхность должна быть без царапин, пузырей, трещин, видимых включений. Выпускается белого цвета.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Степень перетира, мкм, не более	130
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1
Массовая доля нелетучих веществ, %	74 - 82
Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм	0,5
Удобонаносимость	легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем
Способность шлифоваться	шлифуется без воды
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка 0,28 л, 0,5 л, 1 л, 5 л, 20 л

Технология применения

Пригодные подложки Поверхности из древесины, ДСП, ДВП.

Подготовка поверхности Старые покрытия полностью удалить. Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи.

Система покрытия Высохшее покрытие шлифовать шкуркой средней зернистости, обеспылить и нанести грунтовку BRAVA ACRYL (в соответствии с рекомендациями по её применению).

Способ и условия нанесения Перед применением шпатлевку при необходимости разбавить водой, перемешать до получения однородной массы и наносить на поверхность слоем толщиной до 0,5 мм при помощи шпателя. При больших неровностях шпатлевку следует наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой между слоями.

Пиктограммы способов нанесения

Температурный режим, время высыхания Работы проводить при температуре окружающего воздуха, шпатлевки и обрабатываемой поверхности не ниже 15 °С. Время высыхания шпатлевки при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности 65 ± 5 % составляет 1 ч. При более низкой температуре (но не ниже 10 °С) и относительной влажности выше 70 % продолжительность высыхания увеличивается до 3 ч. Промежуточная сушка между слоями - не менее 1 ч. Рекомендуемая выдержка после высыхания шпатлевки до шлифовки при температуре не ниже 10 °С – 2 ч.

Расход Шпатлевку наносить слоем до 0,5 мм.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение Шпатлевку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Меры предосторожности	Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза срочно промыть водой.
Утилизация отходов	Инструмент, тару, пятна шпатлевки отмыть теплой водой с мылом до высыхания шпатлевки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки шпатлевки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.001864.08.13 Паспорт безопасности ПБВ РБ 600112981.039-2013
Контактная информация	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by

Шпатлевка «ПРОФИ-11»

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18