



Грунтовка BRAVA NITRO

Для внутренних работ
ТУ РБ 600112981.071-2017

- > Снижает проявление текстуры обрабатываемых поверхностей
- > Улучшает адгезию покрытия к основанию
- > Выравнивает впитываемость поверхностей
- > Легко шлифуется

Краткий обзор

Назначение	Для грунтования изделий из массива древесины, MDF, ДСП облицованных натуральным или искусственным шпоном, эксплуатируемых внутри помещения, перед последующей отделкой лаками BRAVA NITRO.
Свойства	Позволяет снизить проявление текстуры отделываемых поверхностей и получить более однородное покрытие под финишную отделку. Снижает расход лака, улучшает его адгезию к поверхности.
Состав	Представляет собой раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов, в смеси летучих органических растворителей.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания должна образовывать ровную, однородную поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	23
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	35

Упаковка Банка 1 л, 3 л, ведро 10 л, 20 л, 60 л, 200 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Изделия из массива древесины, изделия облицованные натуральным или искусственным шпоном.
Подготовка поверхности	Перед нанесением грунтовки обрабатываемые поверхности зашлифовать и обеспылить. При необходимости поверхность окрасить красителями «Marilka» или иными аналогичным.
Система покрытия	Лаки BRAVA NITRO.
Способ и условия нанесения	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить методом распыления, наливом в один-два слоя с последующей сушкой в течении 60 мин. При необходимости возможно разбавление разбавителем R-UNIT до 30 %. Допускается разбавление растворителем P-646. Высушенное покрытие шлифовать механическим или ручным способом шлифовальной шкуркой с зернистостью P180 - P280.
Пиктограммы способов нанесения	 
Температурный режим, время высыхания	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и отделываемой поверхности не ниже 12 °С. Продолжительность сушки грунтовки при температуре (20±2) °С – менее 1 ч.
Расход	На однослойное покрытие составляет от 80 до 130 г/м ² без учета потерь. Расход грунтовки может изменяться в зависимости от вида, качества и подготовки поверхности, применяемого инструмента, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от - 10 °С до + 30 °С.
Меры предосторожности	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для защиты органов дыхания и зрения использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе. Беречь от огня!

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Утилизация отходов	После окончания работ инструмент отмыть ацетоном или растворителем Р-646. После использования грунтовки пустую банку плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор.
Гарантийный срок	6 месяцев со дня изготовления.
Контактная информация	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 6-13-20 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6-13-22, 6-13-24 e-mail: zakaz@mav.by