



Эко-краска ECOL 36 для потолков и стен

(ВД-АК-2036)
Для потолков и стен
ТУ РБ 06075370.003-98

- > Ультра-белая, бархатисто-матовая
- > Превосходная укрывистость после высыхания
- > Стойкая к пожелтению
- > Низкая разбрызгиваемость при нанесении
- > Не стимулирует рост и развитие микрофлоры

Краткий обзор


Назначение	Бархатисто-матовая снежно-белая краска предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных потолков (кроме деревянных) и стен в жилых и административных помещениях (залы, холлы, детские и спальные комнаты, офисные помещения).
Свойства	Благодаря усовершенствованной рецептуре, краска соответствует европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических соединений (*ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает ее дополнительную экологическую безопасность для здоровья человека как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия. В течение 20 – 40 мин после нанесения поверхность приобретает максимально белоснежный оттенок. Краска не образует потёков, обладает высокой укрывистостью, низкой разбрызгиваемостью при нанесении, хорошей адгезией. Образованное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.
Состав	Суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	Вручную универсальными колеровочными пастами.

Технические данные

Показатели качества		Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %		63 - 71
Показатель концентрации ионов водорода, pH		6,5 - 9,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более		250
Степень перетира, мкм, не более		70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более		1
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее		30

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные потолки (кроме деревянных) в жилых и административных помещениях.
Подготовка поверхности	Перед нанесением краски окрашиваемую поверхность полностью очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий.
Система покрытия	Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется обработать грунтовкой ECOL (ВД-АК-06), выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8). Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т. д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками MAV.
Способ и условия нанесения	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой - не более 5%. Наносить кистью, валиком или установками безвоздушного распыления в 2-3 слоя.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличиваться до 24 ч. Температура окружающей среды, краски и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 10 °С.
Расход	На двухслойное покрытие – 300 - 400 г/м ² . Расход краски может изменяться в зависимости от подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).	
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Свидетельство о гос регистрации	BY.70.06.01.008.E.003954.07.11
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.007-2012
	Протокол испытаний	РУП «БелНИИС» №18 от 30.01.2009
Контактная информация	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 6-13-20 e-mail: otsp@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6-13-22, 6-13-24 e-mail: zakaz@mav.by	